

Nazwa produktu : Magnes do głośników — średnica $\varnothing$ 180 mm, otwór $\varnothing$ 87 mm, wys. 20 mm — ferrytowy (F30)

PARAMETRY UŻYTKOWE

Średnica zewnętrzna	180 [mm] +2,5%/-2,5%
Wysokość	20 [mm] +0,1/-0,1
Średnica wewnętrzna	87 [mm] +2,5%/-2,5%
Kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru	20 [mm] wysokości
Kierunek magnesowania wzdłuż wysokości oznacza, że jedna kołowa powierzchnia magnesu stanowi biegun "N", a druga przeciwległa kołowa powierzchnia biegun "S".	
Typ magnesu	ferrytowy
Oznaczenie materiału magnetycznego	F30
Udźwig maksymalny	33 [kg]
Udźwig mierzono wykorzystując gładką blachę o grubości 10 [mm] przy prostym działaniu siły odrywającej. Przy sile działającej na zsuwanie udźwig magnesu będzie 5-krotnie mniejszy. Szczelina pomiędzy magneselem a blachą spowoduje zmniejszenie udźwigu.	
Max. temperatura pracy	250 °[C]
Maksymalna temperatura pracy wynosi nie więcej niż 250°C. (Dla magnesów płaskich lub znajdujących się w otwartym obwodzie magnetycznym temperatura pracy może być trochę niższa. Dla magnesów wysokich lub znajdujących się w zamkniętym obwodzie magnetycznym temperatura pracy jest równa maksymalnej temperaturze pracy dla danego materiału.) Temperatura Curie wynosi $\sim 450^{\circ}\text{C}$. Współczynnik temperaturowy remanencji TK(Br): około -0,19 %/°[C]. Współczynnik temperaturowy koercji TK(Hc): około 0,40 %/°[C].	
Wodoodporny	tak
Magnesy ferrytowe nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego. Mogą być stosowane w wodzie. Magnesy ferrytowe są magnesami ceramicznymi i dlatego są kruche.	
Waga	1661,98 [g]
Podane wartości są wynikiem pomiaru konkretnej sztuki w temperaturze pokojowej i mają służyć do porównywania użytkowych własności magnetycznych oferowanych w sklepie magnesów. Polecamy sprawdzenie próbki magnesu w konkretnych warunkach.	

WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE MATERIAŁU - F30

Indukcja remanencji B_r	min. 0,37 [T]
Koercja H_cB	min. 175 [kA/m]
Koercja H_d	min. 180 [kA/m]
Gęstość energii magnetycznej $(BH)_{\max}$	min. 26 [kJ/m ³]
Własności magnetyczne materiału wraz z kształtem, gabarytami, maksymalną temperaturą pracy i kierunkiem magnesowania mają wpływ na użytkowe własności magnetyczne magnesu.	
W załączniku znajduje się przykładowy wykres przebiegu II ćwiartki pętli histerezy magnetycznej dla materiału F30.	

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

Gęstość	~4,5 [g/cm3]
Rezystywność	10 ⁴ - 10 ⁸ [uOhm x cm]