

**Nazwa produktu : Duży magnes — dł. 80 mm, szer. 40 mm, wys. 15 mm — neodymowy (N38)**

## PARAMETRY UŻYTKOWE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Długość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 [mm] +0,1/-0,1 |
| Szerokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 [mm] +0,1/-0,1 |
| Wysokość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 [mm] +0,1/-0,1 |
| Kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 [mm]           |
| Typ magnesu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | neodymowy         |
| Oznaczenie materiału magnetycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N38               |
| Udźwig maksymalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63,36 [kg]        |
| Udźwig mierzono wykorzystując gładką blachę o grubości 10 [mm] przy prostym działaniu siły odrywającej. Przy sile działającej na zsuwanie udźwig magnesu będzie 5-krotnie mniejszy. Szczelina pomiędzy magnesem a blachą spowoduje zmniejszenie udźwigu.                                                                                                                                                                                                |                   |
| Indukcja magnetyczna w geometrycznym środku powierzchni bieguna magnetycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,271 [T]         |
| Max. temperatura pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ≤ 80 °[C]         |
| Dla magnesów płaskich lub znajdujących się w otwartym obwodzie magnetycznym temperatura pracy może być trochę niższa. Dla magnesów wysokich lub znajdujących się w zamkniętym obwodzie magnetycznym temperatura pracy jest równa maksymalnej temperaturze pracy dla danego materiału. Temperatura Curie wynosi ~ 310°C. Współczynnik temperaturowy remanencji TK(Br: około ~0,12 %/°[C]. Współczynnik temperaturowy koercji TK(HcJ): około -0,6 %/°[C]. |                   |
| Powłoka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nikiel (NiCuNi)   |
| Moment magnetyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56169,84          |
| Waga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360 [g]           |
| Nie stosować w wodzie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Spiekane magnesy neodymowe są kruche. Magnes neodymowy bez żadnej obudowy może pęknąć po zderzeniu z innym "silnym" magnesem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| Podane wartości są wynikiem pomiaru konkretnej sztuki w temperaturze pokojowej i mają służyć do porównywania użytkowych własności magnetycznych oferowanych w sklepie magnesów. Polecamy sprawdzenie próbki magnesu w konkretnych warunkach.                                                                                                                                                                                                            |                   |

## WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE MATERIAŁU - N38

|                                                                                                                                                                            |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Indukcja remanencji $B_r$                                                                                                                                                  | 1,21 - 1,25 [T]                |
| Koercja $H_cB$                                                                                                                                                             | min. 899 [kA/m]                |
| Koercja $H_J$                                                                                                                                                              | min. 955 [kA/m]                |
| Gęstość energii magnetycznej $(BH)_{max}$                                                                                                                                  | 286 - 302 [kJ/m <sup>3</sup> ] |
| Własności magnetyczne materiału wraz z kształtem, gabarytami, maksymalną temperaturą pracy i kierunkiem magnesowania mają wpływ na użytkowe własności magnetyczne magnesu. |                                |
| <b>W załączniku znajduje się przykładowy wykres przebiegu II ćwiartki pętli histerezy magnetycznej dla materiału N38.</b>                                                  |                                |

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Gęstość                | ~7,5 [g/cm3]     |
| Twardość Vickersa (HV) | ~600 [kg/mm2]    |
| Rezystywność           | ~144 [uOhm x cm] |

ZDJĘCIE TECHNICZNE

